

**1. Charakterystyka produktu**

Dwukomponentowy, poliuretanowy system surowcowy do wytwarzania izolacji termicznych ze sztywnej pianki poliuretanowej metodą natrysku przy pomocy specjalistycznych urządzeń wysokociśnieniowych. Szczególnie polecany do izolacji i uszczelniania dachów płaskich, fundamentów oraz podłóg i sufitów. Zawiera związek typu HFC o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej ODP = 0.

**Wyrób wprowadzony do obrotu zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, z oceną właściwości użytkowych dokonaną zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN 14315-1:2013.**

**Wyrób posiada oznakowanie CE oraz wydano dla niego Deklarację Właściwości Użytkowych nr PL-3/S/2014.**

**Wyrób posiada Certyfikat Uznania Typu 13792/D0 BV wydany przez Bureau Veritas.**

**Instytut Techniki Budowlanej wydał raport nr 02239/19/Z00NP klasyfikujący dach z natryskowej pianki poliuretanowej PUREX NG 0440 jako  $B_{\text{roof}}(t_1)$  wg EN 13501-5:2016-07. Zakres ważności klasyfikacji podano w pkt. 4.3 ww. raportu.**

System dwukomponentowy	Komponent A	Komponent B (PUREX B)
Stan skupienia	ciecz	ciecz
Barwa	ciemnozielona do brunatnej	brunatna
Zapach	przyp. aminy	charakterystyczny
Lepkość w 25°C [mPas]	550 ± 150	maks. 250
Gęstość w 20°C [g/cm <sup>3</sup> ]	1,15	1,23

**2. Sugerowany sposób przetwórstwa**

System przetwarzać należy za pomocą specjalistycznych agregatów spieniających, wyposażonych w głowicę natryskową. Zastosowana maszyna oraz nastawione parametry (temperatura podgrzewaczy oraz węży, ciśnienia robocze) muszą umożliwiać uzyskanie dobrego wymieszania oraz równomiernego rozpylenia mieszaniny reakcyjnej. Natryskiwana powierzchnia powinna być całkowicie sucha i odtłuszczona. Zaleca się, aby grubość pojedynczej warstwy pianki mieściła się w przedziale 5 – 20 mm. Zaleca się, aby pomiędzy natryskiem kolejnych warstw upłynął czas 5 – 10 minut. W przypadku stosowania na zewnątrz warstwę pianki należy zabezpieczyć warstwą odporną na promieniowanie UV. Pianka uzyskuje końcowe właściwości po upływie 24h.

Podczas pracy z systemem przestrzegać należy instrukcji stosowania systemu.

Zalecana temperatura surowców <b>na wejściu do głowicy:</b>	40 – 45°C
Temperatura otoczenia	15 – 30°C
Zalecana temperatura natryskiwanej powierzchni	20 – 40°C

**3. Własności technologiczne\***

Stosunek komponentów A:B	Wagowo	100 : 107
Stosunek komponentów A:B	Objętościowo	100 : 100
Czas startu	[s]	4 – 7
Czas żelowania	-----	-----
Czas wysychania powierzchni	[s]	16 – 19
Gęstość swobodna	[kg/m <sup>3</sup> ]	38 – 43

## Karta Techniczna

### 4. Własności fizykomechaniczne pianki\*

Min. gęstość rdzenia pianki w wyrobie	[kg/m <sup>3</sup> ]	55 ± 10%
Wytrzymałość na ściskanie wg EN 826	[kPa]	min. 300
Wytrzymałość na rozciąganie wg EN 1607	[kPa]	min. 400
Przyczepność pianki do podłoża wg EN 1607 (płyta wiórowa)	[kPa]	min. 200
Krótkotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu wg EN 1609 (pianka bez skóry)	[kg/m <sup>2</sup> ]	≤ 0,25
Długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu wg EN 12087 (pianka bez skóry)	[kg/m <sup>2</sup> ]	≤ 0,25
Długotrwała nasiąkliwość wodą przy częściowym zanurzeniu wg EN 12087 (pianka ze skórą)	[kg/m <sup>2</sup> ]	≤ 0,05
Chłonność wody wg PN-93/C-89084	[-]	maks. 3,0% objętości
Stabilność wymiarów wg EN 1604		
maksymalne zmiany po 48 h		
+ 85°C bez określonej wilgotności	[-]	maks. 3%
+ 70°C i 90% wilgotności względnej	[-]	maks. 5%
Zawartość komórek zamkniętych EN ISO 4590	[-]	min. 95%
Początkowy współczynnik przewodzenia ciepła wg EN 12667 - deklarowany w +10°C	[W/mK]	0,023
Współczynnik przewodzenia ciepła oraz opór cieplny uwzględniający efekt starzenia	[W/mK]	patrz załącznik nr 1.
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ wg EN 12086	[-]	95 - 105
Reakcja na ogień wg EN 13501-1+A1	[-]	klasa E
Palność wg DIN 4102	[-]	B2
Maksymalna temperatura stosowania	[-]	100 °C

### 5. Transport i magazynowanie

Komponenty systemu powinny być transportowane i magazynowane w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze 5 – 25°C. Chronić przed dostępem wilgoci.

W przypadku magazynowania w zalecanych warunkach w oryginalnych opakowaniach okres trwałości dla obu składników systemu wynosi 6 miesięcy od daty produkcji.

#### \*Uwagi

Dane zawarte w niniejszej informacji uzyskane zostały podczas spieniania systemu w warunkach modelowych. Podczas spieniania w innych warunkach możliwe jest uzyskanie wyników nieco odbiegających od podanych. Dla produktu jest dostępna Karta Charakterystyki. Na życzenie udostępniana jest Instrukcja Przetwarzania Systemu. Firma Polychem Systems służy pomocą przy wdrażaniu systemu i jego stosowaniu w produkcji u klienta.

**Każdorazowo użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu i środków pomocniczych do swojego zastosowania.**

**Użytkownik zobligowany jest do posiadania aktualnej karty charakterystyki produktu, która dostarczana jest przez producenta przy sprzedaży i na każdorazowe wezwanie ze strony klienta.**

**Przed przystąpieniem do przetwórstwa, obowiązkiem Użytkownika jest dokładne zapoznanie się z wymienioną dokumentacją oraz przestrzeganie zawartych w nich zasad postępowania z produktem.**

**Karta Techniczna**
**Załącznik nr 1.**
**Z1.1. Tabela własności cieplnych pianki PUREX NG 0440 wg EN 14315-1 Annex J – dla zastosowań bez okładzin.**

Grubość [mm]	Deklarowany starzeniowy współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ [W/m·K]	Opór cieplny uwzględniający\ starzenie $R_D$ [m <sup>2</sup> ·K/W]
40	0,029	1,38
45	0,029	1,55
50	0,029	1,72
55	0,029	1,90
60	0,029	2,07
65	0,029	2,24
70	0,029	2,41
75	0,029	2,59
80	0,028	2,86
85	0,028	3,04
90	0,028	3,21
95	0,028	3,39
100	0,028	3,57
105	0,028	3,75
110	0,028	3,93
115	0,028	4,11
120	0,027	4,44
125	0,027	4,63
130	0,027	4,81
135	0,027	5,00
140	0,027	5,19
145	0,027	5,37
150	0,027	5,56

**Karta Techniczna**
**Z1.2. Tabela własności cieplnych pianki PUREX NG 0440 wg EN 14315-1 Annex J – dla zastosowań z jednostronną okładziną szczelną dyfuzyjnie.**

Grubość [mm]	Deklarowany starzeniowy współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ [W/m·K]	Opór cieplny uwzględniający starzenie $R_D$ [m <sup>2</sup> ·K/W]
40	0,028	1,42
45	0,028	1,60
50	0,028	1,78
55	0,028	1,96
60	0,027	2,22
65	0,027	2,40
70	0,027	2,59
75	0,027	2,77
80	0,027	2,96
85	0,027	3,14
90	0,027	3,33
95	0,027	3,51
100	0,027	3,70
105	0,027	3,88
110	0,027	4,07
115	0,027	4,25
120	0,027	4,44
125	0,027	4,63
130	0,027	4,81
135	0,027	5,00
140	0,027	5,19
145	0,027	5,37
150	0,027	5,56

**Karta Techniczna**
**Z1.3. Tabela własności cieplnych pianki PUREX NG 0440 wg EN 14315-1 Annex J – dla zastosowań z dwiema okładzinami szczelnymi dyfuzyjnie\*.**

Grubość [mm]	Deklarowany starzeniowy współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ [W/m·K]	Opór cieplny uwzględniający starzenie $R_D$ [m <sup>2</sup> ·K/W]
40	0,024	1,67
45	0,024	1,88
50	0,024	2,08
55	0,024	2,29
60	0,024	2,50
65	0,024	2,71
70	0,024	2,92
75	0,024	3,13
80	0,024	3,33
85	0,024	3,54
90	0,024	3,75
95	0,024	3,96
100	0,024	4,17
105	0,024	4,38
110	0,024	4,58
115	0,024	4,79
120	0,024	5,00
125	0,024	5,21
130	0,024	5,42
135	0,024	5,63
140	0,024	5,83
145	0,024	6,04
150	0,024	6,25

\*wg EN 14315-1 pkt. C.5.1 za okładzinę szczelną dyfuzyjnie uznać można arkusz metalowy o grubości nie mniejszej niż 50  $\mu$ m lub okładzinę ekwiwalentną pod tym względem; właściwość szczelności dyfuzyjnej okładziny wykazuje się również, jeżeli poziom dyfuzji tlenu jest mniejszy niż 4,5 ml na 24 na m<sup>2</sup> w temp. 20°C zgodnie z ASTM 3985.